

Stainless Steel 304

Austenitic

Edelstahl 304

Rostfrei



EN 10.088-2 / 1.4301

Characteristics

The most commonly used type of steel, characterised by excellent resistance to corrosion, thermal resistance, optimal resistance to low temperatures and mechanical properties.

Applications

Used for household appliances (such as sinks, in-house piping, heaters, bathtubs, boilers), car parts (windscreen wipers, silencers, trim moulding), building materials, equipment for chemical, food and textile plants, parts of ships.

Structure and indicative physical characteristics

Density: 7900 kg/m³

Structure: austenitic + ferrite traces

Magnetism: non magnetic if annealed – slightly magnetic after cold deformation

Max permeability at (80 kA/m): 1,02 a 20°C - permeability at - 196 °C approximately 2

EN 10.088-2 / 1.4301

Eigenschaften

Der am häufigsten verwendete Stahltyp, der sich durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, eine optimale Frostbeständigkeit und sehr gute mechanische Eigenschaften auszeichnet.

Anwendungen

Wird für Haushaltsgeräte (Spülen, interne Leitungen, Durchlauferhitzer, Badewannen, Heizungen), Fahrzeugebauteile (Scheibenwischer, Auspuffe, Blenden), als Baumaterial, für die Ausrüstung in der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Textilindustrie und im Schiffsbau verwendet.

Aufbau und Anhaltswerte physikalische Eigenschaften

Eigenschaften - Dichte: 7900 kg/m³

Aufbau: rostfrei + Spuren von Ferrit

Magnetismus: keine magnetische Wirkung in geglühtem Zustand - leicht magnetisch nach der Kaltformung

Max. Durchlässigkeit bei (80 kA/m): 11,02 a 20°C - Durchlässigkeit bei - 196°C ca. 2

Physical properties Physikalische Eigenschaften	Unit of measurement Maßeinheit	Temperature / Temperatur							
		20	100	200	300	400	600	800	196
Thermal expansion from 20 to T Wärmedehnung von 20 bis T (°C)	10-6/k	—	16.5	17	17.5	18	18.7	19.4	- 13.3
Young's Modulus Elastizitätsmodul	103MPa	200	193	185	175	165	150	135	210
Poisson's ratio Poissonzahl	—	0.3	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.30
Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit	W/m/K	15	16	17.5	19	20.5	23.5	27	8
Thermal capacity Wärmekapazität	J/kg/K	500	520	530	540	540	550	560	130

INDICATIVE MECHANICAL PROPERTIES (20°C)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN ANHALTSWERTE (20°C)

Mechanical properties Mechanische Eigenschaften	Unit of measurement Maßeinheit	Limits Grenzwerte	Average Durchschnitt
Yield strength Fließen	Rp 0,2 %	Mpa, N/mm ²	≥ 235
Fatigue failure Bruch	Rm	Mpa, N/mm ²	≥ 580
Elongation Dehnung	A (50 mm)	%	≥ 50
Necking Bruch einschnürung	Z	%	—
Hardness Härte	HB	—	≤ 201

Stainless Steel 304

Austenitic

Edelstahl 304

Rostfrei



INDICATIVE MECHANICAL PROPERTIES (LOW TEMPERATURE)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN ANHALTSWERTE (BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN)

Mechanical properties Mechanische Eigenschaften		20	Temperature (°C) Temperatur (°C)	-196
Yield strength <i>Fließen</i>	Rp 0,2 % Mpa, N/mm ²	300	350	400
Fatigue failure <i>Bruch</i>	Rm Mpa, N/mm ²	630	1000	1400
Impact strength <i>Elastizität</i>	KCV (J/cm ²) Sp. ≥ 5 mm	200	150	100



Width and formats (mm) <i>Breite und Formate (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	min 8 - max 1600	standard	custom-made <i>nach Maß</i>
Thicknesses (mm) <i>Stärken (mm)</i>	from 0.40 to 3.00 <i>von 0,40 bis 3,00</i>	from 0.40 to 3.00 <i>von 0,40 bis 3,00</i>	from 0.40 to 3.00 <i>von 0,40 bis 3,00</i>	from 0.40 to 3.00 <i>von 0,40 bis 3,00</i>
Packaging <i>Verpackung</i>	coils inside Ø / <i>Coils Innen-Ø</i> 300 - 508 - 608	rolls inside Ø / <i>Rollen Innen-Ø</i> 300 - 408 - 508	wooden pallets or bits of wood <i>Holzpaletten oder Holzleisten</i>	wooden pallets or bits of wood <i>Holzpaletten oder Holzleisten</i>
Reference weight <i>Bezugsgewicht</i>		thickness 1.00 x 1000 kg/m ³ 7.86 <i>Stärke 1,00 x 1000 kg/m³ 7,86</i>		

Tresoldi Metalli shall not be held liable for any errors and/or omissions contained in this document. They moreover decline any responsibility for damages arising from the use of information contained in the above text. It is then advisable to verify the content at authoritative sources.

Tresoldi Metalli décline toute responsabilité en cas d'erreurs et/ou d'omissions dans le présent document. Il décline également toute responsabilité suite à des dommages causés par l'usage des informations du texte susmentionné. Il est donc recommandé de vérifier le contenu auprès de sources faisant autorité en la matière.